

# SERIE 2300 EPOPIT PCS

## Rivestimento Epossidico per Piscine

Versione 01.00

Data 19.01.2004

**DESCRIZIONE:** Rivestimento bicomponente a base di resine epossidiche che, dopo reazione con opportuno indurente, formano un polimero altamente reticolato insolubile e resistente agli agenti chimici e alla luce. Esiste in una vasta gamma di colori e la sua facilità di applicazione permette, a costi contenuti, di cambiare colore alla piscina ogni volta che lo si desidera.

**IMPIEGO:** Specificatamente adatto per la verniciatura di piscine in calcestruzzo e vetroresina, possiede elevata resistenza al contatto continuo con l'acqua, anche marina e agli agenti chimici presenti nelle piscine.

**APPICAZIONE:** Almeno due mani a pennello o a rullo.

**CATALIZZATORE:** Indurente 7929

**RAPPORTO DI CATALISI:** 100 parti in peso di 2300 EPOPIT PCS  
25 parti in peso di 7929 INDURENTE  
Si raccomanda di miscelare molto bene per ottenere una buona catalisi.

**DURATA DELLA MISCELA:** Circa 6 ore a 20°C

**DILUIZIONE:** Diluente 7219: 5-10 %

**ESSICCAZIONE:** 40 minuti fuori polvere a 20°C  
3 ore secco al tatto a 20°C  
36 ore indurimento totale a 20°C

**RESA:** 6/8 mq/kg per mano  
3/4 mq/kg finito (2 mani)

**VISCOSITÀ:** (A+B) 80" Coppa Ford 4 a 20°C

**PESO SPECIFICO:** (A+B) 1,200 kg/lit a 20°C

**CONSIGLI UTILI:** Per ottenere la massima adesione al calcestruzzo è utile applicare preventivamente una mano del nostro 2220 Primer Epossidico Trasparente. Prima di riempire la vasca è necessario lasciare trascorrere almeno 4 o 5 giorni dall'applicazione dell'ultima mano per permettere il completo indurimento della pellicola. L'applicazione deve essere eseguita solo con temperature superiori a 10°C. Osservare le normali precauzioni nell'impiego delle resine epossidiche e cioè evitare il contatto diretto con la pelle. Fare uso di guanti o creme protettive ed in caso di contatto usare acqua tiepida e sapone.

**PIT  
COLOR**

**Rivestimenti Epossidici Prodotti Speciali Vernici isolanti**

Via Pietro da Lissone 22/A 20851 LISSONE MB Italy Tel +39.039.482560  
www.pitcolor.it email: info@pitcolor.it

Il nostro SERVIZIO TECNICO è a disposizione dei clienti e può fornire in qualsiasi momento una tempestiva assistenza in relazione ad applicazioni di carattere particolare ed a problemi specifici.