

# SERIE 4500 EPOPIT PCL

## Vernice Clorocaucciù per piscine

Versione 01.00

Data 19.01.2004

**DESCRIZIONE:** Rivestimento formulato con resina clorocaucciù. Il prodotto si utilizza per la verniciatura di piscine in cemento armato o in vetroresina su cui è già presente una vernice monocomponente. Possiede buone proprietà di resistenza alla luce, all'aggressione chimica degli additivi e disinfettanti normalmente presenti nelle piscine. Il rivestimento Epopit PCL è disponibile in sei colori standard ed, in caso di quantità superiori ai 50 kg, anche in tinte al campione.

**IMPIEGO:** Adatto per la verniciatura di piscine in cemento armato, vetroresina e metallo, la sua compatibilità con tutte le vernici per piscine in commercio permette di rivestire piscine e vasche già precedentemente rivestite anche con prodotti difficilmente identificabili. Si applica in una o due mani a seconda delle condizioni di usura del rivestimento esistente. Possiede elevata resistenza al contatto continuo con l'acqua e agli agenti chimici presenti nelle piscine.

**APPLICAZIONE:** A pennello, a rullo.

**DILUIZIONE:** Diluente 7012 5% - 10%

**ESSICCAZIONE:** 30 minuti fuori polvere a 20°C  
3 ore secco al tatto a 20°C  
36 ore indurimento totale a 20°C

**RESA:** 6/8 mq/kg per mano  
3/4 mq/kg finito (2 mani)

**VISCOSITÀ:** 60" - 80" Coppa Ford 4 a 20°C

**PESO SPECIFICO:** 1,200 kg/lit a 20°C

**CONSIGLI UTILI:** Per ottenere la massima adesione sul rivestimento esistente è necessario lavare accuratamente la vasca con un disincrostante come il nostro 5014 RENT K Disincrostante, così da eliminare ogni traccia di deposito calcareo. Prima di riempire la vasca è necessario lasciare trascorrere almeno 4 o 5 giorni dall'applicazione dell'ultima mano per permettere il completo indurimento della pellicola. L'applicazione deve essere eseguita solo con temperature superiori a 10°C e inferiori a 25-30°C. Osservare le normali precauzioni nell'impiego delle resine sintetiche e cioè evitare il contatto diretto con la pelle. Fare uso di guanti o creme protettive ed in caso di contatto usare acqua tiepida e sapone.

**PIT  
COLOR**

**Rivestimenti Epossidici Prodotti Speciali Vernici isolanti**

Via Pietro da Lissone 22/A 20851 LISSONE MB Italy Tel +39.039.482560  
www.pitcolor.it email: info@pitcolor.it

Il nostro SERVIZIO TECNICO è a disposizione dei clienti e può fornire in qualsiasi momento una tempestiva assistenza in relazione ad applicazioni di carattere particolare ed a problemi specifici.